



PRODUITS	Série Püre	Série Décor	Série Lodge	Série Essential	Série Classics
Essences	Chêne rouge, Érable	Chêne rouge, Érable	Chêne rouge, Érable	Chêne rouge, Érable, Merisier	Chêne rouge, Érable
Grades	Sélect et meilleur	Sélect et meilleur, Excluf	Caractère	Tradition	Tradition
Description	<p>Sélect et meilleur: Ce plancher, à l'apparence distinguée et uniforme, offre une variation de couleur subtile aux nuances naturelles. La présence de petits nœuds sains et de stries minérales est très limitée.</p> <p>Excluf: Ce plancher, d'apparence généralement uniforme, présente une variation de couleur naturelle avec des nuances plus foncées à l'occasion. De petits nœuds sains et des stries minérales sont présents, en taille et nombre restreints. De fines gerces et fentes sont également possibles en quantité très limitée.</p> <p>Caractère: Ce plancher contient toutes les caractéristiques naturelles du bois. La variation de couleur prononcée, les nœuds remplis, les stries minérales, les fentes et gerces font partie de la personnalité distincte de ce plancher.</p> <p>Tradition: Ce plancher aux nuances naturelles offre une variation de couleur modérée à prononcée. Les traits de caractères tels que les nœuds sains, nœuds remplis et les stries minérales peuvent compléter son apparence. De fines fentes et petites gerces occasionnelles sont également possibles.</p>				
CONSTRUCTION	Série Püre	Série Décor	Série Lodge	Série Essential	Série Classics
Type	Massif	Massif	Massif	Massif	Massif
Largeurs	-	3 1/4" (82.5 mm)	3 1/4" (82.5 mm)	2 1/4" (57 mm)	-
	4 1/4" (108 mm)	4 1/4" (108 mm)	4 1/4" (108 mm)	3 1/4" (82.5 mm)	3 1/4" (82.5 mm)
Longueurs - Longueurs aléatoires	min. 12", max. 72" (min. 305 mm, max. 1,829 mm)				
Joint	Micro-V sur les 4 côtés				
Profilage	Tenon et mortaise				
Épaisseur	3/4" (19 mm)				
Humidité relative	35% - 55%				
Fabrication	Récolté, conçu et fabriqué au Canada (Québec)				
FINI	Série Püre	Série Décor	Série Lodge	Série Essential	Série Classics
Texture	Lisse	Lisse	Lisse (érable)	Lisse	Lisse
	-	-	Brossée (chêne rouge)	-	-
Lustres (niveaux de lustre)	Ultram (10%)	Ultram (10%)	Ultram (10%)	Mat (20%)	Semi lustre 45%
Fini Alumina avec antibactérien PermaClean®	Système de finition renforcé à l'oxyde d'aluminium dans une matrice de polyuréthane séchée aux rayons ultraviolets				
Caractéristiques	<p>Apparence et durabilité: Supérieure</p> <p>Résistance de la teinture et résistance à la perte de lustre: Supérieure</p> <p>Facilité d'entretien et de réparation: Supérieure</p> <p>Formaldéhyde, eau et solvant: Aucun formaldéhyde ajouté, Fini de type "solide" sans base de solvant</p> <p>Résistance au glissement de 0,5 et plus</p>				
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0,5 et plus				
INSTALLATION, UTILISATION ET GARANTIE					
Installation	Niveaux: Rez-de-chaussée et à l'étage		Méthodes: Clouée ou brochée		Sous-plancher: contreplaqué ou OSB 3/4"
Plancher radiant	Non compatible				
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc				
Utilisations	Résidentielle				
Garanties	Structurelle : À vie				
(Svp vous référer au guide d'installation)	Usure du fini : Résidentielle 35 ans				
STANDARDS APPLICABLES					
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0.008 ppm				
COV Total ASTM-D-6670-01	0.003 ppm (selon l'essence de bois)				
Brûlure de surface ASTM-E84	Classe 3 ou C				
Valeur R	R 0.44 à 0.51 (selon l'essence de bois)				
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0.25 - 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)				
CERTIFICATIONS					
LEED	Se qualifie pour des projets LEED - SVP vous référer à l'Éco-déclaration EDV16-1067-01				
CARB 93120 Phase II	Conforme				
Lacey Act	Conforme				
ISO 14001	CERT-0120164				
EMBALLAGE	Série Püre	Série Décor	Série Lodge	Série Essential	Série Classics
Contenu par boîte	20 pi ² (1.86 m ²)	20 pi ² (1.86 m ²)	20 pi ² (1.86 m ²)	17 pi ² (1.58 m ²)	17 pi ² (1.58 m ²)
Dimensions d'une boîte	85 7/8" L x 9 9/16" L x 3 5/16" H (2,178 mm L x 243 mm L x 84 mm H)	85 7/8" L x 9 9/16" L x 3 5/16" H (2,178 mm L x 243 mm L x 84 mm H)	80 5/32" L x 10 7/16" L x 3 5/16" H (2,036 mm L x 265 mm L x 84 mm H)	79 11/16" L x 9 7/32" L x 3 5/16" H (2,024 mm L x 234 mm L x 84 mm H)	79 11/16" L x 9 7/32" L x 3 5/16" H (2,024 mm L x 234 mm L x 84 mm H)
Poids d'une boîte	56 - 59 lb (varie selon l'essence)				
Boîte par palette	52				
Contenu par palette	1,040 pi ² (96.62 m ²)	1,040 pi ² (96.62 m ²)	1,040 pi ² (96.62 m ²)	884 pi ² (82.13 m ²)	884 pi ² (82.13 m ²)
Dimensions d'une palette	86" L x 38" W x 44" H (2,184.4 mm L x 965.2 mm W x 1,117.6 mm H)	86" L x 38" W x 44" H (2,184.4 mm L x 965.2 mm W x 1,117.6 mm H)	81" L x 41" W x 44" H (2,057.4 mm L x 1,041.4 mm W x 1,117.6 mm H)	81" L x ~37" W x ~44" H (2,057.4 mm L x 939.8 mm W" x 1,117.6 mm H)	81" L x ~37" W x ~44" H (2,057.4 mm L x 939.8 mm W" x 1,117.6 mm H)
DURETÉ RELATIVE DES ESSENCES					
Selon le test de Janka de la NWFA	Chêne rouge: 1,290 lb - dureté moyenne		Érable: 1,450 lb - 12% plus dur		
Test de dureté (ASTM-D-143)	Merisier: 1,260 lb - 2% plus mou				
Référence: Chêne rouge 1,290 lb* - 100%					
*lb = force appliquée en livre					

Service à la clientèle: 1 877 427 5144

Avril 2024

EXPERT
PLANCHERS DE BOIS FRANC PAR LAUZON